

TECHNICAL DATA

仕上りの種類	防水形反応硬化形合成樹脂エマルジョン系 複層仕上塗材（防水形複層塗材 R E）仕上り
製品名	透湿弾性タイル・R E 凹凸状・凸部処理状模様（吹付け工法）

下塗材：カチオン形アクリル樹脂エマルジョン系下塗材
（水系クリヤータイプ）
「キクスイ 浸透性プライマー E」

上塗材：水系弾性アクリル樹脂塗料
「透湿弾性・R E トップ」

第11版 作成日：2022年8月1日



菊水化学工業株式会社

公共建築工事施工仕様書

1. 仕上げの種類

防水形反応硬化型合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材(防水形複層塗材RE)仕上げ

2. 製品名

透湿弾性タイル・RE(凹凸模様・凸部処理仕上げ)

上塗材：水系弾性アクリル樹脂塗料「透湿弾性・REトップ」

3. 適用範囲

防水形反応硬化型合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材(以下、防水形複層塗材REという)による内外装の吹付けによる仕上げ工事に適用する。

4. 材料

下塗材：キクスイ 浸透性プライマーE	NET	15kg/缶入
主 材：透湿弾性タイル・RE ベース	[主材]	NET 18kg/缶入
(基層塗り)	[硬化剤]	NET 0.15kg/缶入
主 材：透湿弾性タイル・RE 模様	[主材]	NET 18kg/缶入
(模様塗り)	[硬化剤]	NET 0.15kg/缶入
上塗材：透湿弾性・REトップ	NET	16kg/缶入

5. 下地

5.1 下地処理

下地処理は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」令和4年版第15章 左官工事の15.6.4下地処理に準ずる。

5.2 下地調整

下地調整は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」令和4年版第15章 左官工事の15.6.5下地調整に準ずる。

(1) コンクリート面の下地調整は、次による。

(ア) 目違いは、サンダー掛け等により取り除く。

(イ) 下地面の清掃を行う。

(ウ) 下地調整塗材C-2を、1～2mm程度全面に塗り付けて、平滑にする。ただし、スラブ下等の見上げ面及び厚付け仕上塗材仕上げ等の場合は、省略する。

(エ) 下地の不陸調整厚さが1mm以下の場合は、(ウ)の下地調整塗材C-2に代えて、下地調整塗材C-1を平滑に塗付けることができる。

(オ) 下地の不陸調整厚さが3mmを超えて10mm以下の場合は、(ウ)の下地調整塗材C-2に代えて、下地調整塗材CM-2を平滑に塗付ける。

- (2) モルタル、プラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。
- (ア) 下地面の清掃を行う。
 - (イ) 合成樹脂エマルジョンシーラーを全面に塗り付ける。ただし、仕上塗材の下塗材で代用する場合は、省略することができる。
- (3) せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、次による。
- (ア) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」令和4年版18章 塗装工事の18.2.7 表18.2.7 [せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ] のB種とする。
 - (イ) 合成樹脂エマルジョンシーラーを全面に塗り付ける。
- (4) ALCパネル面の下地調整は、次による。
- (ア) 下地面の清掃を行う。
 - (イ) 合成樹脂エマルジョンシーラーを全面に塗り付ける。ただし、下地調整塗材Eで代用する場合は、省略することができる。
 - (ウ) 屋外は、仕上塗材の製造所の仕様により下地調整塗材C-1又は下地調整塗材Eを全面に塗り付けて、平滑にする。
- (5) 押出成形セメント板面の下地調整は、次による。
- (ア) 下地面の清掃を行う。
 - (イ) 日本建築学会材料規格JASS 18 M-201 [反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー] に基づく塗料を全面に塗り付ける。
なお、仕上塗材の製造所の仕様により、下塗材をJASS 18 M-201に基づく塗料で、代用することができる。

表 下地調整に使用する下地調整塗材及びシーラー

下地	下地調整材及びシーラー	菊水化学工業(株)該当製品名	備考
コンクリート	下地調整塗材 C-1	キクスイ フィラー キクスイ フィラー 1材型 キクスイ カチオンフィラー吹付用 カチオンRF JSプレミックス10 JSプレミックスカチオン100RF	下地調整塗材を塗付後に、仕上塗材の下塗材を必ず塗布すること
	下地調整塗材 C-2	BR#15 BR-Dコテ カチコテSP カチオンRF JSプレミックスカチオン100 JSプレミックスカチオン100RF	同上
	下地調整塗材 CM-2	BR-CM JSプレミックス20 JSプレミックス30 JSプレミックス60H	同上
モルタル、プラスター	仕上塗材の下塗材で代用	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE	仕上塗材の下塗材省略可
プレキャストコンクリート	仕上塗材の下塗材で代用	キクスイ プライマー EPW キクスイ SP パワーシーラー	仕上塗材の下塗材省略可
せっこうボード、 その他ボード	合成樹脂エマルジョンシーラー	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE	—
ALCパネル	合成樹脂エマルジョンシーラー	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE	下地調整塗材Eで代用する場合は省略可
	下地調整塗材 C-1	キクスイ フィラー キクスイ フィラー 1材型 キクスイ カチオンフィラー吹付用 カチオンRF JSプレミックス10 JSプレミックスカチオン100RF	下地調整塗材を塗付後に、仕上塗材の下塗材を必ず塗布すること
	下地調整塗材 E	キクスイ ファンデ	—
押出成形セメント板	反応形合成樹脂シーラーおよび 弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	キクスイ プライマー EPW キクスイ SP パワーシーラー	仕上塗材の下塗材省略可

6. 工程

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(h) (23°C 50%RH)	所要量 (kg/m ²)
下塗り	キクスイ 浸透性プライマーE 主材：15kg 無希釈	はけ・ウールローラー エアレスプレー等	1	3以上	0.1以上
増塗り	透湿弾性タイル・RE ベース 主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.3~0.8L	はけ等	1	3以上	0.9以上
主材塗り	透湿弾性タイル・RE ベース 主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0.3~1.0L	リシガン 口径：5~6mm 吹圧：0.5~0.6MPa	2	3以上 工程内 16以上	1.7以上
	透湿弾性タイル・RE 模様 主材：18kg 硬化剤：0.15kg 清水：0~0.4L	タイルガン 口径：6~8mm 吹圧：0.2~0.3MPa	1	18以上 凸部処理 1以内	0.9以上
凸部処理 ^{(注)1}	プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押える。			18以上	-
上塗り	透湿弾性・RE トップ 主材：16kg 清水：0.8~1.6L	はけ・ウールローラー エアレスプレー等	2	工程内 3以上	0.25以上

注1 凸部処理は、凸部処理状模様仕上げの場合のみ行う。

7. 工法

7.1 材料の練混ぜ

- (1) 下塗材は、希釈せずハンドミキサーで均一にする。
- (2) 主材は、主材と硬化剤を定められた比率で混合し、ハンドミキサーなどで均一にする。
その後、定められた模様に対する所定の粘度に調整するよう指定量の清水を加え、
均一に薄める。また、混練後の可使用時間は8時間(20°C)なので、時間内に使い切ること。
- (3) 上塗材は、指定量の清水を加え、ハンドミキサーで均一に薄める。

7.2 下塗り

- (1) 下塗りは、だれ及び塗残しのないように均一に塗り付ける。

7.3 増塗り

- (1) 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等にはけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。

7.4 主材塗り

- (1) 基層塗りは、2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗残しのないよう下地を覆うように均一に塗り付ける。
- (2) 模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、指定の施工条件により塗り付ける。

7.5 凸部処理

- (1) 凸部処理は、見本と同様の模様になるように模様吹き後、1時間以内の適当なときを選んで行う。

7.6 上塗り

- (1) 上塗りは、2回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように均一に塗り付ける。

8. 材料の取り扱い

- (1) 施工者は、材料の受入れ検査を行う。
- (2) 材料の保管にあたっては、直射日光を避け低温時において凍結しないように注意する。
- (3) 材料は使用に先立ち、材料の分離などについて検査を行い、異常が認められた場合は使用してはならない。
- (4) 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS（安全データシート）を参照のこと。

9. 施工時の養生

- (1) 外装仕上げ面においては、塗り付け作業前に直射日光、風及び雨を防ぐためシート掛け養生を行う。特にパラペットと足場の間には雨が吹き込まないように覆いをかける。
- (2) 夏季に屋外で施工する場合は、急激な乾燥を防止するため、シート類、ポリエチレンフィルムなどで覆う。
- (3) 工事中は、周辺のほかの部材及び仕上げ面を汚損しないよう適切な養生を行う。

10. 施工時の気象条件

- (1) 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがあるので、施工を避ける。
- (2) 外部の施工で降雨、降雪の場合又はそのおそれのある場合及び強風時は施工を避ける。

11. その他の注意事項

- (1) 一般事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」令和4年版第15章 左官工事の15.6.3 施工一般に準ずる。
- (2) 施工器具等の洗浄水が、河川に流出したり、土壌にしみ込まないように注意する。
- (3) 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがある。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行うこと。

※本仕様書の内容は予告なしに変更することがあります。施工に当たっては常に最新版の仕様書を参照するようにしてください。

成分表

下塗材：キクスイ 浸透性プライマーE

内容	重量 (%)
変性アクリル樹脂エマルジョン	100.0
計	100.0

主材：透湿弾性タイル・RE ベース
(基層塗り)

[主材]	内容	重量 (%)
	アクリルゴムエマルジョン	64.3
	白色及び体質顔料	32.7
	添加剤	3.0
	計	100.0

[硬化剤]	内容	重量 (%)
	エポキシ樹脂	100.0
	計	100.0

主材：透湿弾性タイル・RE 模様
(模様塗り)

[主材]	内容	重量 (%)
	アクリルゴムエマルジョン	63.7
	白色及び体質顔料	32.3
	添加剤	4.0
	計	100.0

[硬化剤]	内容	重量 (%)
	エポキシ樹脂	100.0
	計	100.0

上塗材：透湿弾性・RE トップ

内容	重量 (%)
アクリル樹脂エマルジョン	61.2
白色顔料	16.9
水	9.1
添加剤	12.3
防藻・防カビ剤	0.5
着色顔料	適宜
計	100.0

性能試験成績書

仕上げの種類	防水形反応硬化形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材 (防水形複層塗材RE)仕上げ		
製品名	透湿弾性タイル・RE		
供試材料	下塗材：キクスイ 浸透性プライマーE 主 材：透湿弾性タイル・RE ベース 透湿弾性タイル・RE 模様 上塗材：透湿弾性・REトップ		
試験方法	JIS A 6909-2021 防水形複層塗材REに準拠		
試験項目	規 定	結 果	
低温安定性	塊がなく組成物の分離・凝集がない。	合格	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがない。	合格	
付着強さ (N/mm ²)	標準状態	1.0以上	2.3
	浸水後	0.7以上	1.4
温冷繰返し	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない。	合格	
透水性B法(ml)	0.5以下	0.1	
耐衝撃性	ひび割れ、著しい変形及び剥がれがない。	合格	
耐候性A法	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上とする。	合格	
伸び	標準時	伸び率 120 %以上	250
	-10℃時	伸び率 20 %以上	67
	浸水時	伸び率 100 %以上	223
	加熱後	伸び率 100 %以上	178
伸び時の劣化	剥離、反り及びびねじれがなく、主材に破断及びひび割れがない。	合格	
耐候性B法 (耐候形3種)	照射時間600時間で、塗膜にひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、変色の程度がグレースケール3号以上であり、白亜化の等級が1以下とする。	合格	
透湿度 (g/m ² 24h)	JIS Z 0208に準拠	88	
—以下余白—			

* 上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。