

TECHNICAL DATA

塗装仕様	アクリルシリコン系 高日射反射率塗料
製品名	リフレクールペイント

下塗材：特殊アクリル樹脂エマルション系さび止め塗料
「アクアサビスト」

第1版 作成日：2023年 4月 1日



菊水化学工業株式会社

施工仕様書

塗装仕様： アクリルシリコン系高日射反射率塗料

製品名： リフレクールペイント

模様： 平滑仕上げ

素地： 鋼板等

部位： 屋根・外壁

1. 工程表

(23°C)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ワイヤーブラシ、サンドペーパーやディスクサンダー等の電動工具を用いてさびを除去してください。 ほこり、油脂等の付着物は入念にふき取り、乾燥した清浄な面としてください。				
下塗り	アクアサビスト 主材：16kg 清水：0～1.0L	はけ・ウールローラー	2	3以上 工程内 3以上	50～61m ² /16kg 0.26～0.32kg/m ²
上塗り	リフレクールペイント 主材：16kg 清水：0.8～1.6L	はけ・ウールローラー エアレススプレー 等	2	工程内 5以上	45～64m ² /16kg 0.25～0.36kg/m ²

注1 施工用具・条件は代表的なものです。

注2 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。

2. 材料荷姿

下塗材： アクアサビスト

NET : 16kg/缶

上塗材： リフレクールペイント

NET : 16kg/缶

3. 施工要領

3-1. 素地調整

○さびを除去してください。

○塗替え工事の場合、旧塗膜の劣化の程度に応じて施工を行ってください。

発錆部の除去不足により、塗替え後も劣化が進行することがありますので入念に行ってください。

旧塗膜の状態			
	旧塗膜に発錆、ふくれ等の異常が認められず、汚染と艶の低下または白亜化が認められる場合。	部分的に発錆、ふくれ等の異常がある場合。	発錆、ふくれ、剥離等の塗膜劣化の程度が激しい場合。
素地調整	サンドペーパー、サンダーで目荒しの後、ウエス拭きする。	ケレン棒、サンダー等で錆、ふくれを除去した後、ウエス拭きする。	塗膜および錆を完全に除去する。
錆止め塗装	不要	素地の出た部分を補修塗りした上、更に1回塗りする。	2回塗装し、さびやすい部分を増し塗りする。

○ウエス拭きをする場合は水で濡らして拭き取った後、乾拭きしてください。已む得ずシンナーで拭き取る場合は、シンナーを十分乾燥させてから次工程に移ってください。

3-2. 材料の混ぜ合わせ

下塗材

○使用前に均一に混ぜ合わせてください。

上塗材

○使用前に指定の希釀材、指定の希釀量を守り、均一に薄めてください。

3-3. 施工

下塗り

○錆落とし部分の「拾い塗り（1回目）」を標準とし、さらに全面塗り付けします。

○塗膜除去面は錆落とし後、全面2回塗りを標準とし、特にさびやすい部分は増し塗りしてください。

○下塗りは、だれ、塗り残しのないようにむらなく塗り付けてください。

上塗り

○上塗りは、色むら、だれ、光沢むらのないように均一に塗り付けてください。

○ローラー塗りの場合は、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。

○ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。

○綿毛のローラーで塗装し泡が発生した場合は、糸毛のローラーを使用してください。

成 分 表

下塗材 : アクアサビスト

内	容	重 量 (%)
特殊防鏽樹脂エマルション		69. 9
顔料及び体质顔料		17. 6
添加剤		9. 0
水		3. 5
	計	100. 0

上塗材 : リフレクールペイント

内	容	重 量 (%)
アクリルシリコーン樹脂エマルション		65. 0
白色顔料		16. 2
水		8. 3
添加剤		10. 5
着色顔料		適宜
	計	100. 0

性 能 試 験 成 績 書

塗装仕様	アクリルシリコン系高日射反射率塗料	
製品名	リフレクールペイント	
試験方法	JIS K 5663-2018 1種に準拠	
	試 験 項 目	結 果
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	合 格
	2回塗りで、塗装作業に支障があつてはならない。	合 格
低温安定性(-5°C)	変質してはならない。	合 格
乾燥時間	標準状態 2時間以内	合 格
	5°C 4時間以内	合 格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合 格
隠ぺい率(%) [白色及び淡彩色 ^{a)}]	93以上	96
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする。	合 格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする。	合 格
耐洗浄性	500回の洗浄に耐えるものとする。	合 格
促進耐候性	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合 格
屋外暴露耐候性	12ヶ月の試験で、膨れ、はがれ及び膨れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合 格
注 ^{a)} 淡彩色とは、白エナメルを主成分として作った塗膜に現れる、灰色、ピンク、クリーム色、薄い緑色、水色などのような薄い色で、JIS Z 8721による明度Vが6以上9未満のものをいう。		
—以下余白—		

* 上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。

一般的な注意事項

《下地》

- 下地がスレート屋根、セメント瓦の場合は、下地の乾燥を十分行ない施工してください。
- アスファルトルーフィング、無機塗料、特殊下地の塗装及び特殊塗装の場合は、最寄りの弊社営業所にご相談ください。また、日本瓦には塗装しないでください。
- 大きな動きが予想される部位への塗装は、塗膜がひび割れまたは剥離する可能性があります。
- 下地調整や水洗いが不十分だと塗膜剥離の原因となります。また、光沢が出ない等、仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず高圧水洗かブラシ等による洗浄を行い、付着物や劣化塗膜を除去してください。

《環境》

- 塗膜の乾燥過程で水分の影響（高湿度、結露、降雨等）を受けた場合、塗膜表面が白化することがあります。施工場所の気温が5°C以下、湿度85%以上又は結露の発生が考えられるなど水分の影響を受ける可能性がある場合は、施工を行わないでください。
- 外部施工で降雨、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を行わないでください。
- 絶えず結露が発生するような部位、場所への塗装はしないでください。
- 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下地表面の急激な温度上昇を防止してください。
- 塗装面が高温（50°C以上）の場合、仕上がり、物性に不具合が発生することがありますので施工を避けてください。
- 施工後、翌日までに降雨の心配がある場合は、施工を避けてください。
(塗装後3~5時間ぐらいは、絶対に雨に合わないようにしてください。)
- 山間部や夜露の早く降りる地域では早く塗装を終えて、十分な乾燥時間を確保してください。

《施工》

- 施工時は飛散防止として養生は十分に行ってください。
- 施工面とその周辺（車や付帯設備を含む）や床などに汚染や損傷を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ施工箇所周辺に適切な養生を行ってください。
- 塗料は、均一にミキサーで攪拌してから使用してください。
- 開缶後は、早めに使用してください。
- 材料の希釈量は、所定の希釈量範囲内、所定の所要量で事前に試験塗りなどを行ない、決定してください。希釈の過多、不足はダレや隠れ不足、仕上がりムラの原因になります。
- 各種施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工し、適正な塗付量を確保してください。
- 色、模様の決定に当たっては事前に見本板で確認してください。
- 被塗物の形状、膜厚、塗回数、希釈量などの違いにより実際のつやと異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時の塗継ぎ箇所でも起こる場合があります。
特に艶調整品は、被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間等により実際の艶と若干違って見える場合がありますので、試し塗りの上、本施工してください。
- 既存塗膜の剥離箇所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。

- 傷などで補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを取っておき、同一塗料、同ロット、同一方法で補修してください。
- 他の材料と混合して使用しないでください。
- 使用後は塗装器具を十分に洗浄してください。
- 溶剤形の下塗を取り扱う場合には、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 改修工事で溶剤形の下塗製品を取り扱う場合には、下地を侵し既存塗膜に膨れ・縮み（リフティング）などの異常が発生することがあります。事前に試し塗りを行い確認してください。

《材 料》

- つや調整品は、はけ、ローラーでの塗装でムラが出やすくなります。
スプレー塗装をお勧めします。
- つや調整品は、塗料が分離しやすいので、良くミキサーで混ぜながらご使用ください。
- 刷毛塗りとローラー塗り、スプレー塗りが混在する場合、施工方法の違いで若干の色相差が生じます。希釈量を調整するなどして塗装してください。
- 濃色や原色に近い色彩では塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。
衣類などに触れる可能性のある部位への施工は行わないでください。
施工する場合は、クリヤーによる保護塗装を行ってください。
- 上塗りに黄色、赤色、青色、緑系の彩度の高い色を塗装する場合、隠ぺい性が不足する場合がありますのであらかじめ中塗りとして共色を塗装してください。
- 希釈した材料を後日使用すると、色相が変わることがあります。
希釈した材料は、その日のうちに使い切るようにしてください。
- 防藻、防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。施工部位の形状、構造、環境条件によっては防藻、防カビ効果が十分に発揮されない場合があります。また、すでにカビ、藻が繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理を行ってください。
- 塗替え直後は、滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますので注意してください。

《保 管》

- 直射日光下や屋外、0°C以下の保管はしないでください。

安全衛生上の注意事項

- 製品の取扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート：旧MSDS)を参照してください。
- 取扱い後は手洗い、うがいを十分に行なってください。
- 適切な保護手袋、保護眼鏡、防毒・防塵マスクなどを着用してください。
- 目に入った時は直ぐに水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- エポキシ樹脂系の材料は、皮膚にかぶれを引き起こす恐れがあります。
皮膚に付着しないよう特に注意してください。

- 皮膚についた場合は、多量の水と石鹼で洗ってください。また、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、診断を受けてください。
- 粉じん、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
- 開封後、やむを得ず保管する場合は無希釈の状態で密栓して冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 缶の取手は手さげ専用です。ロープやフックで吊り下げる外れることがあり危険です。
絶対に行わないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 塗料、塗装器具を洗浄した汚水はそのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処理してください。

* 本仕様書の内容は予告なしに変更することがあります。

施工に当たっては常に最新版の仕様書を参照し、適切な対策を取るようにしてください。