



ソフトリカバリー・エポ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0611013

JIS A 6909
可とう形改修塗材RE

裏面 QR コード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

「ソフトリカバリー・エポ」は、旧塗膜によく密着して、より強い塗膜と美しい仕上げが得られる下地調整塗材です。

弾性樹脂の強さと水系の手軽さを合わせ持ち「手軽な施工で今よりしっかりとした住まいの表情を作りたい」そんな塗り替えニーズにお応えします。

特長

01 優れた密着性

各種旧塗膜に対してエポキシの優れた密着性を発揮します。

02 微弾性機能

微弾性の塗膜がヘアークラックに追従します。

03 目止め効果

下地の目止め効果が抜群です。

04 工期短縮

施工が容易で工期を短縮します。

用途

各種旧塗膜の改修

適用下地

コンクリート・セメントモルタル・各種旧塗膜 等

●標準施工仕様

(23℃)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量	
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。					
下塗り	ウールローラー塗り	ソフトリカバリー・エポ 主 材：16 kg 清 水：0.9～1.2 L	ウールローラー (中毛)	1～2	5以上 工程内 5以上	26～53㎡/16 kg 0.3～0.6 kg/㎡
	多孔質ローラー塗り	ソフトリカバリー・エポ 主 材：16 kg 清 水：0.3～0.6 L	多孔質ローラー	1～2	16以上 工程内 5以上	10～20㎡/16 kg 0.8～1.5 kg/㎡
	吹付け	ソフトリカバリー・エポ 主 材：16 kg 清 水：0.6～0.9 L	リシンガン 口径：4～6 mm 吹圧：0.5～0.6 MPa エアレス圧送機	1	16以上	13～22㎡/16 kg 0.7～1.2 kg/㎡

(注) ①上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

② J I S 対応組み合わせにつきましては、裏面QRコードからご確認ください。

ソフトリカバリー・エポ



荷 姿

NET 16kg/缶入

JIS A 6909
組み合わせ



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎0133-62-5580	金沢 ☎076-290-2256	広島 ☎086-244-3711
仙台 ☎022-706-5710	松本 ☎0263-30-1562	福岡 ☎092-433-6262
北関東 ☎0280-98-5232	静岡 ☎054-655-5150	鹿児島 ☎099-222-5139
東京 ☎03-3981-2500	名古屋 ☎0568-69-5200	
横浜 ☎045-595-1550	大阪 ☎06-7668-5320	
新潟 ☎025-364-6066	岡山 ☎086-244-3711	